

ПАСПОРТ № _____

На щебеночно-песчанную смесь из отсевов дробления 0-20 ГОСТ 31424-2010

1. Дата отгрузки: _____
2. Адрес получателя: _____
3. Железнодорожная накладная №: _____
4. Количество полувагонов: _____
5. Номера полувагонов: _____

Результаты испытаний:

Размер отверстий контрольных сит, мм	Dmax	2D max
Полный остаток на ситах по массе, %	2,0	0

6. Марка по дробимости: M1000
7. Содержание зерён лещадной и игловатой формы, %: 23
8. Содержание пылевидных глинистых частиц по массе ПГЛ, %: 0,15
9. Насыпная плотность, кг/м³: 1,46
10. Содержание щебня в составе смеси, %: 49,7
10. Остаток на сите 0,63 по массе, %: 81,6
12. Проход через сито №0,16 по массе, %: 93,4
13. Марка по морозостойкости: F200
14. Модуль крупности: 3,6
15. Содержание глины в комках, %: 0
16. Класс: 2
17. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, бк/кг: 103,2

Заключение ОТК

Смесь из отсевов дробления 0-10 соответствует

Требованием ГОСТ 314424-2010

Мастер смены _____

М.П.